



**Chemicaliën Test: Putop PU Clear 2K.  
Putop PU Clear XTRM 2K.**

Product	Tijdsduur	2K Glans	2K Satin	2K Mat	2K XTRM	2K Competitor Extreem mat
Rode Wijn	5 uur	5	5	5	5	5
Mosterd	5 uur	5	5	5	5	5
Curry (*)	5 uur	4	2,5	2,5	2,5	2
Koffie compleet	16 uur	5	4	4	3,5	2
Thee	16 uur	5	5	5	5	3
Allesreiniger puur	16 uur	5	5	5	5	4
Atrix/Nivea	16 uur	5	5	5	5	4
Cola	16 uur	5	5	5	5	5
Weekmaker DBP	16 uur	5	5	5	5	5
Pasta PI	16 uur	5	5	5	4	2
Ammonia 25%	2 min.	5	5	5	5	5
Ammonia 25%	10 min.	5	5	5	5	4
Ammonia 25%	1 uur	5	5	5	5	2
<b>Totaal score</b>		<b>64</b>	<b>61,5</b>	<b>61,5</b>	<b>60</b>	<b>47</b>

**Score.**

- 1 = zeer slecht.
- 2 = donkere vlek/oppervlak zacht.
- 3 = middel donkere vlek.
- 4 = zeer lichte vlek (\*\*).
- 5 = zeer goed.

(\*) vlekken die na 24 uur rust nauwelijks zichtbaar zijn.

(\*\*) enkel zichtbaar op witte ondergrond.

**Test methode.**

- Ondergrond: 2 lagen Putop Supreme wit.
- Aantal lagen blanke lak: 2.
- Uitharding: 7 dagen bij kamer temperatuur.