



PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decorol Decofoam

OMSCHRIJVING	Lichtgewicht, gebruiksklare plamuur/reparatiepasta voor binnen en buiten.
EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none">-Lichtgewicht.-Snel en eenvoudig te verwerken.-Lange opentijd.-Elastisch.-Vrijwel krimpvrij.
TOEPASSING	Geschikt voor het opvullen van gaten, naden en barsten in muren en diverse plaatmateriaal. Binnen en buiten toepasbaar, bij gebruik buiten minimaal twee keer overschilderen.
KLEUREN	Wit.
GLANSGRAAD	Mat
VERPAKKING	4 en 10 liter.
BASISGEGEVENS	<p>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50 % R.V.</p> <p>Dichtheid : 0,52 kg/dm³. Droog : na ca. 30 minuten tot 3 uur. Overschilderbaar : na ca. 4 uur (met watergedragen producten). V.O.S. : klasse A/g 30 g/l (2010) max. 0 g/l.</p> <p>Droogtijd is afhankelijk van de laagdikte en de luchtvochtigheid.</p>
HOUDBAARHEID	Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
RENDEMENT	Afhankelijk van de reparatie.
ONDERGROND-CONDITIES	De ondergrond moet schoon, droog, vet- en wasvrij zijn. Poederende ondergronden voorbehandelen met Putop Impregneer.
VERWERKINGS-CONDITIES	<ul style="list-style-type: none">-Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.-Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.-Goede ventilatie.-Bij gebruik buiten minimaal twee keer overschilderen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK	<p>Aanbrengen met spatel, plamuurmes of plekspaan, goed aandrukken en gladstrijken.</p> <p>Verdunning : geen, product is gebruiksklaar.</p> <p>Verdunning zal de nauwkeurig afgestemde balans van de eigenschappen nadelig beïnvloeden.</p>
REINIGING GEREEDSCHAP	<p>Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste manier afvoeren.</p>
MILIEU EN GEZONDHEID	<p>De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.</p>
VEILIGHEIDS-VOORSCHRIFTEN	<p>Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.</p>
TECHNIES ADVIES	<p>Voor advies kunt u contact opnemen met Neverlak B.V. T : 020 6655 678 E : info@neverlak.nl</p>

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.