



PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decorol Houtlijm D3

OMSCHRIJVING	Waterbestendige (D3-norm), oplosmiddelvrije lijm voor binnen.
EIGENSCHAPPEN	-Goede weerstand tegen vocht en water. -Supersterk en oplosmiddelvrij. -Overschilderbaar met Frescolithe, Putop of Lithox producten.
TOEPASSING	Geschikt voor het waterbestendig verlijmen van alle soorten geschaafd hard en zacht hout, hardboard, spaanplaat, multi-/triplex en MDF. Ook te gebruiken voor het maken van decoratieve effecten op diverse ondergronden.
KLEUREN	Wit. Na droging transparant.
GLANSGRAAD	Glans.
VERPAKKING	10 liter.
BASISGEGEVENS	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50 % R.V. Dichtheid : 1,1 kg/dm ³ . Droog : na ca. 1 uur. Overschilderbaar : na ca. 4 uur. V.O.S. : n.v.t.
	Droogtijd is afhankelijk van de laagdikte en de luchtvochtigheid.
HOUDBAARHEID	Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
RENDEMENT	Afhankelijk van de toepassing.
ONDERGROND-CONDITIES	De ondergrond moet schoon, droog, vet- en wasvrij zijn.
VERWERKINGS-CONDITIES	-Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C. -Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%. -Goede ventilatie.

**INSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK**

Aan te brengen met kwast, lijmkam en/of plamuurmes.
Houtlijm gelijkmatig, eenzijdig aanbrengen en enkele minuten laten drogen. Voeg beide delen binnen 10 minuten samen.

Verdunning : geen, product is gebruiksklaar.

Verdunning zal de nauwkeurig afgestemde balans van de eigenschappen nadelig beïnvloeden.

**REINIGING
GEREEDSCHAP**

Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste manier afvoeren.

**MILIEU EN
GEZONDHEID**

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**VEILIGHEIDS-
VOORSCHRIFTEN**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

TECHNIES ADVIES

Voor advies kunt u contact opnemen met Neverlak B.V.
T : 020 6655 678
E : info@neverlak.nl

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.