



PRODUCT INFORMATIE

MAART 2016

## FRESCOLITHE BLINX GRONDLAAG

<b>OMSCHRIJVING</b>	Watergedragen zijdematte muurverf voor binnen op basis van een acrylaatdispersie.
<b>EIGENSCHAPPEN</b>	Krachtige kleuren en goed dekkend. Eenvoudig te verwerken.
<b>TOEPASSING</b>	Geschikt als grondlaag voor Frescolithe BlinX glitterpaint en Frescolithe BlinX serie 1500.
<b>KLEUREN</b>	Wit, pastel en donkere kleuren.
<b>GLANSGRAAD</b>	Zijdemat
<b>VERPAKKING</b>	2 kg.
<b>BASISGEGEVENS</b>	Bepaald bij 23 °C. en 50 % R.V. Dichtheid : 1,4 kg/dm <sup>3</sup> Stofdroog : na ca. 1 uur. Droog : na ca. 2 uur. Overschilderbaar : na ca. 4 uur. Houdbaarheid : ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. V.O.S. : klasse A/a. 30 g/l (2010) max. 30 g/l.
<b>THEORETISCH RENDEMENT</b>	5-7 m <sup>2</sup> /kg op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.
<b>PRAKTISCH RENDEMENT</b>	Afhankelijk van de wijze van verwerking, aard en structuur van de ondergrond.
<b>VERWERKING</b>	Verwerkingsmethode : gemakkelijk te verwerken met de kwast en/ of verfroller. : uitstekend te verspuiten met een airless- en/of luchtspuit. Verwerkingsconditie : ondergrond en omgevingstemperatuur boven 5 °C. : relatieve luchtvochtigheid max. 80 %. : zorg voor goede ventilatie. Verdunning : max. 5 % water.

**BEHANDELING ONDERGROND**

Frescolithe BlinX grondlaag altijd verwerken op een droge, schone, vetvrije, uitgewerkte en niet-poreuze ondergrond.  
Poreuze ondergronden zoals pleisterwerk, gips, kalkzandsteen, cellenbeton impregneren met Putop Impregneer  
Op niet-poreuze ondergronden kan Frescolithe BlinX grondlaag direct worden aangebracht.

**REINIGING GEREEDSCHAP**

Direct na gebruik met water.

**VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

**TECHNISCH ADVIES**

Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met Neverlak B.V. Tel. 020-6655678.

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker.

Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.