



PRODUCTINFORMATIEBLAD

Frescolithe Coating

| | |
|-------------------------------------|--|
| OMSCHRIJVING | Watergedragen blanke coating op basis van een acrylaatdispersie. |
| EIGENSCHAPPEN | <ul style="list-style-type: none">-Sneldrogend.-Niet vergelend.-Waterverduunbaar.-Watervast.-Geen hinderlijke geur tijdens de verwerking. |
| TOEPASSING | Bij uitstek geschikt om, met Frescolithe Decor- en Standbouwverf behandelde, (tijdelijke) binnen objecten te beschermen tegen beschadiging en/of vervuiling. Bescherming buiten (mits het verticale delen zijn) tegen weersinvloeden. Voldoende slijtvast voor toepassing op vloeren voor tijdelijk gebruik (minimaal 3 lagen glans). Verwijder water op liggende vlakken zo spoedig mogelijk. |
| KLEUREN | Melkachtig wit, na droging transparant. |
| GLANSGRAAD | Mat (ca. 15 GU bij 85°). Glans (ca. 85 GU bij 85°). |
| VERPAKKING | 5 en 10 liter. (Jerrycans). |
| BASISGEGEVENS | Droogtijden bepaald bij 23°C en 50 % R.V. Dichtheid : 1,04 kg/dm ³ . Stofdroog : na ca. 1 uur. Overschilderbaar : na ca. 3 uur. Doorgedroogd : na 7 dagen. V.O.S. : klasse A/a 30 g/l 2010 max. 5 g/l. |
| HOUDBAARHEID | Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. |
| RENDEMENT | Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode: ca. 10 m ² per liter. |
| ONDERGROND- CONDITIES | De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, vet en zouten. |
| VERWERKINGS- CONDITIES | <ul style="list-style-type: none">-Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.-Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.-Goede ventilatie. |
| INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK | Voor gebruik goed schudden/oproeren. Gemakkelijk te verwerken met kwast, (microfiber) verfroller of verfspuit. Indien sterk zuigende ondergronden met Frescolithe Coating Mat moeten worden afgewerkt altijd de ondergrond met Frescolithe Coating Glans voorbehandelen. Niet geschikt als isolatiemiddel voor sterk "bloedende" houtsoorten zoals merbau. |

Kwast : volle langharige kwast.
Roller : kortharige niet pluizende roller.
Airmix : druk 50-100 bar. Sduitopening 0,23-0,28 mm.
Luchtspuit : druk 2-2,5 bar. Sduitopening 1,5-2 mm.

Verdunning : gebruiksklaar.
: afhankelijk van het doel met maximaal 5 % water verdunnen.

Verdunning zal de nauwkeurig afgestemde balans van de eigenschappen nadelig beïnvloeden.

**REINIGING
GEREEDSCHAP**

Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste manier afvoeren.

**MILIEU EN
GEZONDHEID**

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**VEILIGHEIDS-
VOORSCHRIFTEN**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

TECHNIES ADVIES

Voor advies kunt u contact opnemen met Neverlak B.V.
T : 020 6655 678
E : info@neverlak.nl

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.