NEVERLAK B.V.

Duivendrechtsekade 90, 1096 AJ Amsterdam
T +31 (0)20 665 56 78
E info@neverlak.nl W www.neverlak.nl
KvK 33012200 • BTW NL 001466550 B01
IBAN: NL87 RABO 0102 8336 21
BIC: RABONL2U

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Lithox Vullende Muurverf

OMSCHRIJVING

Watergedragen structuur muurverf voor binnen en buiten op basis van acrylaat en fijn kwartsmeel.

EIGENSCHAPPEN

-Waterdamp doorlaatbaar.
-Regendicht.
-Uitstekende weerbestendigheid.
-Hoge duurzaamheid.
-Elastisch.
-Was- en schrobvast.
-Fijne structuur.

TOEPASSING

Voor de bescherming en verfraaiing van diverse ondergronden zoals cellenbeton, beton, metsel- en pleisterwerk, bouwplaten e.d. Het decoratief afwerken van wanden en plafonds en bijzonder geschikt voor diverse toepassingen in de decorbouw.

KLEUREN

Wit, kleuren volgens staal en vrijwel alle kleuren.

GLANSGRAAD

Mat (ca. 1 GU).

VERPAKKING

4 en 15 kg.

BASISGEGEVENS

Droogtijden bepaald bij 23°C en 50 % R.V.

Dichtheid	: 1,5 kg/dm³.
Stofdroog	: na ca. 2 uur.
Overschilderbaar	: na ca. 5 uur.
V.O.S.	: klasse A/c 40 g/l (2010) max. 5 g/l.

HOUDBAARHEID

Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

RENDEMENT

Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode: 2,5-3 m²/kg.

ONDERGROND-CONDITIES

De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, vet en zouten. Naden, scheuren en gaten behandelen met Decofoam (binnen) of ander deugdelijk vulmiddel. Zuigende ondergronden voorbehandelen met Putop Impregneer.

VERWERKINGS-CONDITIES

-Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.
-Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.
-Goede ventilatie.

Lithox Vullende Muurverf altijd verwerken op een droge, schone, draagkrachtige en vetvrije ondergrond. Cellenbeton en andere sterk zuigende en/of licht poederende ondergronden voorbehandelen met Putop Impregneer. Om oppervlakte erosie te voorkomen is het aan te bevelen om Lithox Vullende Muurverf in donkere of felle kleuren af te werken met Lithox Topcoat.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik goed oproeren.
Gemakkelijk te verwerken met kwast, verfroller of verfspuit.

Rollen : De eerste laag aanbrengen met een verzadigde vachtroller, zodat eventuele poriën in de ondergrond gevuld worden. Na ca. 5 uur de tweede laag aanbrengen met een vachtroller en de nog natte verflaag in één richting narollen met een structuurrol.

Spuiten : Lithox Vullende Muurverf kan met daarvoor geschikte spuitapparatuur worden aangebracht.

Verdunning : gebruiksklaar.
: afhankelijk van het doel met maximaal 10 % water verdunnen.

REINIGING GEREEDSCHAP

Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste manier afvoeren.

MILIEU EN GEZONDHEID

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

VEILIGHEIDS-VOORSCHRIFTEN

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

TECHNIES ADVIES

Voor advies kunt u contact opnemen met Neverlak B.V.
T : 020 6655 678
E : info@neverlak.nl

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.