



PRODUCTINFORMATIEBLAD

NovaPROtect Satin

OMSCHRIJVING	Thixotrope, met polyurethaan gemodificeerde, alkydhars zijdeglanslak buiten.
EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none">-Fraaie zijdeglans.-Uitstekende vloeijing.-Goede dekking.-Krasvast.-Snelle droging.-Goed reinigbaar.
TOEPASSING	Voor toepassing buiten, op hout en metaal dat op de juiste wijze is voorbehandeld.
KLEUREN	Wit en vrijwel alle kleuren.
GLANSGRAAD	Satin
VERPAKKING	Blikken van 1 en 2,5 ltr.
BASISGEGEVENS	Droogtijden bepaald bij 20°C en 55 % R.V. Stofdroog : na ca. 4 uur. Kleefvrij : na ca. 6 uur. Overschilderbaar : na ca. 24 uur. Soortelijk gewicht : ca. 0,95 g/cm ³ (TR) tot ca. 1,17 g/cm ³ (P). V.O.S. : type SG. Max. 300 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010).

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De genoemde waarden zijn een gemiddelde. Lage temperatuur en hoge relatieve vochtigheid vertragen de doordroging.
Verf op basis van alkydhars zal bij gebrek aan UV-licht sterker vergelen.

HOUDBAARHEID	Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
RENDEMENT	Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode: 14 m ² /liter.
ONDERGROND- CONDITIES	De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van was en vet.
VERWERKINGS- CONDITIES	<ul style="list-style-type: none">-Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.-Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.-Goede ventilatie.

**INSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK**

Maximaal tot 70 micron nat met kwast, lakroller en/of spuitapparaat verwerken. Vóór gebruik goed oproeren, na gebruik de verpakking goed sluiten. Glansreflectie varieert afhankelijk van het soort applicatiemateriaal en de soort (zuigende) ondergrond. Indien overschilderen, de verse laag licht met besleten schuurpapier opschuren om schifting van lage laagdiktes te vermijden. Maximale RV 80% tijdens de verfverwerking. Droog afmesbare beglazingskiten op basis van siliconen, kunnen ongewenste neveneffecten vertonen in combinatie met NovaPROtect Satin. Schifting en tragere doordroging kunnen deze neveneffecten zijn.

Verdunning : terpentine.

Verdunning zal de nauwkeurig afgestemde balans van de eigenschappen nadelig beïnvloeden.

Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO.

**REINIGING
GEREEDSCHAP**

Direct na gebruik reinigen met terpentine en residu op de juiste manier afvoeren.

**MILIEU EN
GEZONDHEID**

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**VEILIGHEIDS-
VOORSCHRIFTEN**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

TECHNIES ADVIES

Voor advies kunt u contact opnemen met Neverlak B.V.
T : 020 6655 678
E : info@neverlak.nl

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.