



PRODUCTINFORMATIEBLAD

Putop PU Metallic

OMSCHRIJVING	Hoogwaardige watergedragen metaaleffectlak voor binnen op basis van gemodificeerde polyurethaan.
EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none">-Uniek zilver-metaal effect.-Krachtige kleuren.-Krasbestendig.-Zeer goede handcrème bestendigheid.-Oplosmiddelvrij.-Geurarm.-Sneldrogend.
TOEPASSING	Het decoratief afwerken van diverse ondergronden zoals hout, non-ferrometalen en kunststof (m.u.v. PP en PE), (mits de ondergrond is voorzien van een geschikte primer) in restaurants, winkels, hotels, standbouw, televisie- en theaterdecors, showrooms, kantoren, woningen en andere representatieve ruimten.
KLEUREN	Zilver en 235 metallic kleuren volgens metallics 8000 kleurenwaaier.
GLANSGRAAD	Zijdeglans.
VERPAKKING	1 en 2.5 liter.
BASISGEGEVENS	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50 % R.V. Dichtheid : 1,06 kg/dm ³ . Stofdroog : na ca. 1 uur. Overschilderbaar : na ca. 4 uur. V.O.S. : klasse A/l. 200 g/l (2010) max. 60 g/l.
HOUDBAARHEID	Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
RENDEMENT	Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode: ca 10 m ² /liter.
ONDERGROND-CONDITIES	De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, vet en zouten. Naden, scheuren en gaten behandelen met Decofoam of ander deugdelijk vulmiddel. De ondergrond voorbehandelen met Putop Supreme in een met de Putop PU Metallic corresponderende kleur.
VERWERKINGS-CONDITIES	<ul style="list-style-type: none">-Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.-Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.-Goede ventilatie.
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK	Voor gebruik goed oproeren. Te verwerken met kwast, verfrroller of (HVLP) verfspuit. Bij voorkeur verwerken met een verfspuit.

- Luchtspuit:** Druk 2 tot 4 bar.
Spuitopening 1,5 - 2 mm.
Spuitafstand 20-25 cm.
- Airmix:** Druk > 50 bar.
Tip 4/13.
Compressor 3 tot 4 bar.
Spuitafstand: type tip x 5
- Rollen:** Nylon roller met haarlengte 13 mm of Microfiber roller met haarlengte 9 mm. Door het metallic effect en glansgraad zullen rolbanen eerder zichtbaar zijn.
- Tijdens applicatie dient men altijd in één richting te werken.**
(Zie ook verwerkingsblad Tips & Tricks verwerking Metallics).
- Verdunning:** Gebruiksklaar.

Verdunning zal de nauwkeurig afgestemde balans van de eigenschappen nadelig beïnvloeden.

**REINIGING
GEREEDSCHAP**

Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste manier afvoeren.

**MILIEU EN
GEZONDHEID**

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**VEILIGHEIDS-
VOORSCHRIFTEN**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

TECHNIES ADVIES

Voor advies kunt u contact opnemen met Neverlak B.V.
T : 020 6655 678
E : info@neverlak.nl

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.