



PRODUCT INFORMATIE

MAART 2016

PUTOP SILKY GLOSS

OMSCHRIJVING	Watergedragen zijdeglanzende muurverf voor binnen en buiten op basis van een acrylaatdispersie.
EIGENSCHAPPEN	Krachtige kleuren en goed dekkend. Goed schuurbaar en schrobvast. Zeer goed te reinigen, bestand tegen de gangbare reinigingsmiddelen. Eenvoudig te verwerken. Blockvast (na 7 dagen uitharding).
TOEPASSING	Geschikt voor de stand- en interieurbouw waar een hoogwaardig product verlangd wordt. Voor een zijdeglanzende, goed te reinigen afwerking voor binnen en buiten.
KLEUREN	Neverlak 6000- en Emotions waaier, Eurotrend, NCS, Pantone (bij benadering), RAL en kleuren volgens staal of uit andere dan de hierboven genoemde waaiers.
GLANSGRAAD	Zijdeglans (25-30 %).
VERPAKKING	4 en 12 kg.
BASISGEGEVENS	Bepaald bij 23 °C. en 50 % R.V. Dichtheid : 1,2 kg/dm ³ Stofdroog : na ca. 1 uur. Droog : na ca. 2 uur. Overschilderbaar : na ca. 4 uur. Houdbaarheid : ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. V.O.S. : klasse A/b. 100 g/l (2010). max. 70 g/l.
THEORETISCH RENDEMENT	5-7 m ² /kg op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.
PRAKTISCH RENDEMENT	Afhankelijk van de wijze van verwerking en aard en structuur van de ondergrond.
VERWERKING	Verwerkingsmethode : gemakkelijk te verwerken met de kwast en/ of verfroller. : uitstekend te verspuiten met een airless- en/ of luchtspuit. : bij verwerking met een airless druk 180-190 bar, tip 4/13 Verwerkingsconditie : ondergrond en omgevingstemperatuur boven 5 °C : relatieve luchtvochtigheid max. 80 % : zorg voor goede ventilatie. Verdunning : max. 5 % water.

BEHANDELING ONDERGROND

Putop Silky Gloss altijd verwerken op een droge, schone, vetvrije, uitgewerkte en niet poreuze ondergrond. Poreuze ondergronden zoals pleisterwerk, gips, kalkzandsteen, cellenbeton etc. impregneren met Putop Impregneer.
Op niet-poreuze ondergronden kan Putop Silky Gloss direct in twee lagen worden aangebracht met een tussen droogtijd van ca. 4 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Direct na gebruik met water.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

TECHNISCH ADVIES

Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met Neverlak B.V. Tel. 020-6655678.

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker.
Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.