

# Superieur Vulmiddel – F111

## ALGEMEEN

### OMSCHRIJVING

Poedervulmiddel op basis van Alphagips en Polymeerdispersie.  
 Het is geschikt voor alle kleine en grote reparaties in alle steenachtige ondergronden tot 5cm diep. Alleen binnen toepasbaar.

### TOEPASSING

Voor het vullen en repareren van grote gaten, scheuren, naden in pleister, beton, gips, gipsplaten, steen en andere steenachtige ondergronden.  
 Geschikt voor binnen  
 Eenvoudig handmatig en machinaal te schuren  
 Overschilderbaar met alle gangbare muurverfsystemen

## VERWERKINGSGEGEVENS

### VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 5°C - 30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%.

### VERWERKINGSMETHODEN

Verwerken met RVS plamuurmes of Polyfilla PRO T400 Modelleermessen.

### REINIGING GEREEDSCHAP

Gereedschappen reinigen met water.

### MENGVERHOUDING: VOLUME- EN GEWICHTSDELEN

2 volumedelen poeder mengen met 1 volumedeel water.

### MENGWIJZE

Voeg het poeder toe aan het water en meng tot een klontvrije homogene pasta.

### POTLIFE

Ca. 35 min. bij 20°C

### DOORHARDING

Ca. 90 minuten bij 20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid.

### SCHUURBAARHEID

Na 90 minuten

### OVERSCHILDERBAARHEID

Na 90 minuten

### OPMERKING

Niet geschikt voor buitengebruik.

# Superieur Vulmiddel – F111

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

<b>VLAMPUNT</b>	Niet van toepassing.
<b>WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN</b>	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
<b>PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD</b>	Zie voor meer informatie, de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

## EIGENSCHAPPEN

<b>DICHTHEID (SOORTELIJK GEWICHT)</b>	1,60 kg/L
<b>VASTE STOFGEHALTE</b>	100%
<b>HECHTING</b>	Uitstekend op een goede, schone, droge stofvrije minerale ondergrond.
<b>WERKING T.O.V. HOUT</b>	Niet van toepassing.
<b>MECHANISCHE BESTANDHEID</b>	Goed slag-, stoot- en slijtvast
<b>HARDHEID (DIN 53505 = NEN- ISO 7619)</b>	Niet van toepassing.
<b>E-MODULUS, COMPRESSIE (NEN-EN-ISO 604)</b>	Niet van toepassing.
<b>E-MODULUS, TREK (NEN-EN- ISO 527)</b>	Niet van toepassing.
<b>BREUK SPANNING, COMPRESSIE (NEN-EN-ISO 604)</b>	Niet van toepassing.
<b>BREUK SPANNING, TREK (NEN- EN-ISO 527)</b>	Niet van toepassing.
<b>SCHUURBAARHEID</b>	Na uitharding zeer goed schuurbaar (zowel handmatig als machinaal).
<b>BUITENDUURZAAMHEID</b>	Niet van toepassing.

## VERDERE INFORMATIE

<b>VERPAKKING</b>	Emmer; 2kg, 5kg en 10kg
<b>HOUDBAARHEID</b>	In onaangebroke verpakking minimaal 12 maanden, mits opgeslagen onder droge koele condities.
<b>KLEUR GEREED PRODUCT</b>	Wit