



PRODUCTINFORMATIEBLAD

Frescolithe Decor- en Standbouwverf

OMSCHRIJVING	Watergedragen matte muurverf voor binnen op basis van een kunstharsdispersie.
EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none">-Hoog gepigmenteerd. Heldere, briljante kleuren.-Uitstekende kleur- en dekkraft.-Zeer mat.-Droogt egaal op.-Geen hinderlijke geur tijdens de verwerking.-Sneldrogend, onderling mengbaar en geen blocking.-Voor gebruik binnen.-Voldoet aan brandklasse A2 – s1, d0.
TOEPASSING	Bij uitstek geschikt als afwerking voor de standbouw, televisie- en theaterdecors, fotostudio's, limbo's, diverse plaatmaterialen, binnenmuren en plafonds.
KLEUREN	Wit, Superexpo Wit, Wit Extra, Zwart, Superexpo Zwart, Chromakey Groen, kleuren volgens staal en vrijwel alle kleuren.
GLANSGRAAD	Mat (ca. 1 GU).
VERPAKKING	4 en 12,5 kg. (M.u.v. Wit Extra 4 en 15 kg, Superexpo Wit 15 kg).
BASISGEGEVENS	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50 % R.V. Dichtheid : 1,4 – 1,5 kg/dm ³ afhankelijk van de kleur. Stofdroog : na ca. 30 minuten. Overschilderbaar : na ca. 2 uur. V.O.S. : klasse A/a 30 g/l 2010 max. 30 g/l.
HOUDBAARHEID	Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
RENDEMENT	Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode: 5-7 m ² /kg.
ONDERGROND-CONDITIES	De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, vet en zouten. Naden, scheuren en gaten behandelen met Decofoam of ander deugdelijk vulmiddel. Zuigende ondergronden voorbehandelen met Putop Impregneer. Om kleurverschil te minimaliseren tijdens het bijwerken dient de ondergrond dekkend/egaal en van voldoende laagdikte te zijn voorzien. Bijwerken enkel mogelijk na min. 16h en max 72h. Kaal hout dient minimaal voorzien te zijn van 2 lagen Frescolithe. Donkere zware kleuren (zwart- grijs/ultramarijn) kunnen extra problemen leveren tijdens het bijwerken. Raadpleeg hiervoor een van onze technici.
VERWERKINGS-CONDITIES	<ul style="list-style-type: none">-Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.-Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.-Goede ventilatie.

**INSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK**

Voor gebruik goed oproeren.
Gemakkelijk te verwerken met kwast, verfroller of verfspuit.

Airless : druk ca. 160 bar. Tip 5/15 – 5/17.

Luchtspuit : druk 3 bar. Sduitopening 1,5 - 2 mm.

HVLP Luchtspuit : druk 3 bar. Sduitopening 2 mm.

Verdunning : gebruiksklaar.

: afhankelijk van het doel met maximaal 10 % water verdunnen.

**REINIGING
GEREEDSCHAP**

Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste manier afvoeren.

**MILIEU EN
GEZONDHEID**

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**VEILIGHEIDS-
VOORSCHRIFTEN**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

TECHNIES ADVIES

Voor advies kunt u contact opnemen met Neverlak B.V.

T : 020 6655 678

E : info@neverlak.nl

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controle mogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.

