



PRODUCTINFORMATIEBLAD

Frescolithe Pearl

OMSCHRIJVING	Hoogwaardige watergedragen parelmoer effect muurverf voor binnen op basis van een acrylaatdispersie.
EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none">-Uniek parelmoer effect.-Krachtige kleuren.-Oplosmiddelvrij.-Geurarm.-Sneldrogend.-Wasvast.-Voor gebruik binnen.
TOEPASSING	Het decoratief afwerken van (accent)wanden en/of plafonds in restaurants, winkels, hotels, standbouw, televisie- en theaterdecors, showrooms, kantoren, woningen en andere representatieve ruimten.
KLEUREN	24 parelmoer kleuren volgens metallics/pearl 8000 kleurenwaaier.
GLANSGRAAD	Zijdeglans.
VERPAKKING	4 en 10 kg.
BASISGEGEVENS	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50 % R.V. Dichtheid : 1,2 kg/dm ³ . Stofdroog : na ca. 1 uur. Overschilderbaar : na ca. 4 uur. V.O.S. : klasse A/a 30 g/l (2010) max. 5 g/l.
HOUDBAARHEID	Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
RENDEMENT	Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode: 7-9 m ² /kg.
ONDERGROND-CONDITIES	De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, vet en zouten. Naden, scheuren en gaten behandelen met Decofoam of ander deugdelijk vulmiddel. Zuigende ondergronden voorbehandelen met Putop Impregneer. Na eventuele impregnering, de ondergrond voorbehandelen met Putop Supreme Wit of in een met de Frescolithe Pearl corresponderende kleur.
VERWERKINGS-CONDITIES	<ul style="list-style-type: none">-Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.-Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.-Goede ventilatie.
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK	Voor gebruik goed oproeren. Te verwerken met kwast, verfröller of verfspuit. Bij voorkeur verwerken met een verfspuit.

- Luchtspuit:** Druk 3 tot 4 bar.
Spuitopening 1,5 - 2 mm.
Spuitafstand 20-25 cm.
- Airmix:** Druk > 50 bar.
Tip 4/13.
Compressor 3 tot 4 bar.
Spuitafstand: type tip x 5
- HVLP:** Druk 3 tot 4 bar.
Spuitopening 1.8 mm.
- Rollen:** Nylon roller met haarlengte 13 mm of Microfiber roller met haarlengte 9 mm. Door het parelmoer effect en glansgraad zullen rolbanen eerder zichtbaar zijn.
- Breng Frescolithe Pearl gelijkmatig maar niet geheel dekkend aan.
- Bovengenoemde instellingen zijn een indicatie. Om het beste resultaat te verkrijgen wordt er geadviseerd om de instellingen af te stemmen op de omstandigheden ter plaatse en te beoordelen d.m.v. een proefvlak.
- Verdunning:** Gebruiksklaar.
Afhankelijk van het doel met maximaal 10 % water verdunnen.

**REINIGING
GEREEDSCHAP**

Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste manier afvoeren.

**MILIEU EN
GEZONDHEID**

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**VEILIGHEIDS-
VOORSCHRIFTEN**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

TECHNIES ADVIES

Voor advies kunt u contact opnemen met Neverlak B.V.
T : 020 6655 678
E : info@neverlak.nl

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.