



PRODUCTINFORMATIEBLAD

Frescolithe Reflex

OMSCHRIJVING	Watergedragen fluorescerende muurverf op basis van een kunstharstdispersie.
EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none">-Hoog gepigmenteerd.-Heldere, briljante kleuren.-Matige dekkraft.-Sneldrogend.-Onderling mengbaar.-Alleen voor gebruik binnen.
TOEPASSING	Het decoratief afwerken van verschillende ondergronden waar een fluorescerend effect gewenst is. B.v. op reclameborden of in stand- en decorbouw, discotheken e.d.
KLEUREN	Wit, blank en 7 kleuren, zie neverlak 6000/Emotions waaier. Kersrood, Vlamrood, Geel, Groen, Oranje, Blauw, Lila.
GLANSGRAAD	Mat (ca. 1 GU bij 85°).
VERPAKKING	4 en 10 kg. (M.u.v. Decorol Reflex, 1 liter verpakking).
BASISGEGEVENS	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50 % R.V. Dichtheid : 1,1 – 1,3 afhankelijk van de kleur. Stofdroog : na ca. 30 minuten. Overschilderbaar : na ca. 5 uur. V.O.S. : klasse A/a 30 g/l 2010 max. 10 g/l.
HOUDBAARHEID	Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
RENDEMENT	Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode: 5-7 m ² /kg.
ONDERGROND-CONDITIES	De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, vet en zouten. Naden, scheuren en gaten behandelen met Decofoam of ander deugdelijk vulmiddel. Zuigende ondergronden voorbehandelen met Putop Impregneer. Frescolithe Reflex altijd verwerken op een witte ondergrond. Ondergronden die éénmaal met Frescolithe Reflex zijn behandeld, hebben (indien ze worden overgeschilderd) een sterke neiging tot “doorbloeden”. Om dit te voorkomen is het aan te bevelen om NovaShield Primer te gebruiken als isolatielaag.
VERWERKINGS-CONDITIES	<ul style="list-style-type: none">-Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.-Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.-Goede ventilatie.
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK	Voor gebruik goed oproeren. Gemakkelijk te verwerken met kwast, verfröller of verfspuit.

Airless : druk ca. 160 bar. Tip 5/15 – 5/17.
Luchtspuit : druk 3 bar. Spsitopening 1,5 - 2 mm.
HVLP Luchtspuit : druk 3 bar. Spsitopening 2 mm.

Verduunning : gebruiksklaar.
: afhankelijk van het doel met maximaal 10 % water verdunnen.

Voor een goed resultaat Frescolithe Reflex minimaal in twee lagen aanbrengen.

**REINIGING
GEREEDSCHAP**

Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste manier afvoeren.

**MILIEU EN
GEZONDHEID**

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**VEILIGHEIDS-
VOORSCHRIFTEN**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

TECHNIES ADVIES

Voor advies kunt u contact opnemen met Neverlak B.V.
T : 020 6655 678
E : info@neverlak.nl

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.