



PRODUCTINFORMATIEBLAD

Frescolithe Superfresco

OMSCHRIJVING	Watergedragen decor- en doekenverf voor binnen op acrylaatbasis.
EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none">-Hoog gepigmenteerd.-Zeer heldere, briljante kleuren.-Elastisch.-Sneldrogend.-Onderling mengbaar.-Goede hechting.
TOEPASSING	Superfresco is speciaal ontwikkeld om, verdund met water, theaterdoeken te beschilderen. Superfresco kan tevens aangebracht worden op de meest uiteenlopende ondergronden zoals bijvoorbeeld muren, pleisterwerk, hout en diverse kunststoffen.
KLEUREN	Wit en 24 kleuren (zie Superfresco kleurkaart).
GLANSGRAAD	Mat (ca. 5 GU bij 85°).
VERPAKKING	1 en 4 liter.
BASISGEGEVENS	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50 % R.V. Dichtheid : 1,4 kg/dm ³ . Stofdroog : na ca. 30 minuten. Overschilderbaar : na ca. 5 uur. V.O.S. : klasse A/a 30 g/l 2010 max. 10 g/l.
HOUDBAARHEID	Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
RENDEMENT	Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode: ca 8-30 m ² /l.
ONDERGROND- CONDITIES	De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, vet en zouten. Op niet theaterdoeken; naden, scheuren en gaten behandelen met Decofoam of ander deugdelijk vulmiddel. Zuigende ondergronden voorbehandelen met Putop Impregneer.
VERWERKINGS- CONDITIES	<ul style="list-style-type: none">-Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.-Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.-Goede ventilatie.
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK	Voor gebruik en tijdens de verwerking goed oproeren. Gemakkelijk te verwerken met kwast, verfröller of verfspuit.

Airless : druk ca. 180-190 bar. Tip 5/15 – 5/17.
Luchtspuit : druk vanaf 2,5 bar. Sduitopening 1,5 - 2 mm.
HVLP Luchtspuit : druk 3 bar. Sduitopening 2 mm.

Verdunning : water, product is gebruiksklaar.
: mengverhouding van 1 deel Superfresco met maximaal 30 delen water is mogelijk.

**REINIGING
GEREEDSCHAP**

Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste manier afvoeren.

**MILIEU EN
GEZONDHEID**

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**VEILIGHEIDS-
VOORSCHRIFTEN**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

TECHNIES ADVIES

Voor advies kunt u contact opnemen met Neverlak B.V.
T : 020 6655 678
E : info@neverlak.nl

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.