



## PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Lithox SB

<b>OMSCHRIJVING</b>	Watergedragen extreem matte muurverf met lange opentijd voor binnen op basis van gemodificeerde siliconen.
<b>EIGENSCHAPPEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Hoge dekkracht.</li><li>-Extreem mat.</li><li>-Spanningsarm.</li><li>-Waterdampdoorlatend.</li><li>-Lange open tijd.</li><li>-Zeer gemakkelijk verwerkbaar.</li><li>-Het effect van strijklicht is beperkt.</li><li>-Voor gebruik binnen.</li></ul>
<b>TOEPASSING</b>	Geschikt voor oppervlakken die gevoelig zijn voor strijklicht. Toepasbaar op minerale ondergronden, zoals beton, gipskartonplaten, metselwerk, gips- en spuitpleisters, glasvlies en bestaande goed hechtende (muurverf)lagen.
<b>KLEUREN</b>	Wit en pastelkleuren.
<b>GLANSGRAAD</b>	Mat (ca. 1 GU).
<b>VERPAKKING</b>	4 en 10 liter.
<b>BASISGEGEVENS</b>	<b>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50 % R.V.</b> Dichtheid : 1,55 kg/dm <sup>3</sup> . Stofdroog : na ca. 1 uur. Overschilderbaar : na ca. 3 uur. V.O.S. : klasse A/a 30 g/l (2010) max. 10 g/l.
<b>HOUDBAARHEID</b>	Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
<b>RENDEMENT</b>	Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode: ca 9 m <sup>2</sup> per liter.
<b>ONDERGROND-CONDITIES</b>	De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, vet en zouten. Naden, scheuren en gaten behandelen met Decofoam of ander deugdelijk vulmiddel. Zuigende ondergronden voorbehandelen met Putop Impregneer. Gipskartonplaten, beton, baksteen en licht zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling af te werken.
<b>VERWERKINGS-CONDITIES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.</li><li>-Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.</li><li>-Goede ventilatie.</li></ul>

Voor een optimaal resultaat LITHOX SB in twee lagen aanbrengen. Bij normaal zuigende ondergronden de eerste laag LITHOX SB met maximaal 10% water verdunnen. De afwerklaag met maximaal 5 % water verdunnen. Sterk zuigende, zanderige en poreuze ondergronden voorbehandelen met Putop Impregneer, vervolgens afwerken met twee lagen LITHOX SB.

#### **INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK**

Voor gebruik goed oproeren.  
Gemakkelijk te verwerken met kwast, verfroller of (HVL)P verfspuit.

**Airless** : druk 180-190 bar. Tip 5/15.

**Luchtspuit** : druk 3 bar. Spsitopening 1,5 - 2 mm.

**Verdunning** : gebruiksklaar.

: afhankelijk van het doel met maximaal 10 % water verdunnen.

#### **REINIGING GEREEDSCHAP**

Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste manier afvoeren.

#### **MILIEU EN GEZONDHEID**

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

#### **VEILIGHEIDS-VOORSCHRIFTEN**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

#### **TECHNIES ADVIES**

Voor advies kunt u contact opnemen met Neverlak B.V.

T : 020 6655 678

E : [info@neverlak.nl](mailto:info@neverlak.nl)

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.