



PRODUCTINFORMATIEBLAD

Putop PU Clear

OMSCHRIJVING	Watergedragen blanke lak op basis van een gemodificeerde polyurethaan-dispersie.
EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none">-Zeer slijtvast.-Bestand tegen (micro-) krassen.-Niet vergelend.-Sneldrogend.-Zeer hoge buigbaarheid.-Blockvast (na 7 dagen).-Eenvoudig te verwerken.-Bestand tegen water en huishoudelijke schoonmaakmiddelen (na 7 dagen).
TOEPASSING	Door zijn zeer hoge slijtvastheid geschikt voor de afwerking van parketvloeren, houten vloeren, houten trappen, balies, schrootjes, meubelen, tafelbladen etc. Langdurige bescherming voor met Lithox en Putop geschilderde objecten.
KLEUREN	Blank.
GLANSGRAAD	XTRM Mat (ca. 5 GU bij 60°/ 85°). Satin (ca. 35 GU bij 60°). Glans (ca. 85 GU bij 60°).
VERPAKKING	Blikken van 1 en 2,5 liter, jerrycans van 5 en 10 liter.
BASISGEGEVENS	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50 % R.V. Overschilderbaar : na ca. 3 uur. Licht belastbaar : na ca. 12-16 uur. Volledig belastbaar : na 7 dagen. Volledig uitgehard : na 28 dagen. Dichtheid : 1,01-1,06 kg/dm ³ . V.O.S. : klasse A/i 140 g/l (2010) max. 85 g/l.
HOUDBAARHEID	Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
RENDEMENT	Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode: 10-12 m ² /liter.
ONDERGROND- CONDITIES	De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van was en vet.
VERWERKINGS- CONDITIES	<ul style="list-style-type: none">-Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 8°C en 30°C.-Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.-Goede ventilatie.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik goed oproeren/schudden.
Gemakkelijk te verwerken met kwast, verffroller of verfspuit.

Kwast : volle langharige kwast.
Roller : kortharige niet pluizende roller.
Airmix : druk 50-100 bar. Spuitopening 0,23-0,28 mm.
Luchtsput : druk 2-2,5 bar. Spuitopening 1,5-2 mm.

Verdunning : gebruiksklaar.
: afhankelijk van het doel met maximaal 5 % water verdunnen.

Verdunning zal de nauwkeurig afgestemde balans van de eigenschappen nadelig beïnvloeden.

LAAGOPBOUW

Voor het optimaal benutten van de eigenschappen van Putop PU Clear bij voorkeur in drie tot vier volle lagen aanbrengen. Van elk 10-12 m². Aanbevolen laagdikte 100-120 micron droog (3 lagen). Na de eerste laag licht opschuren.

SYSTEMEN

Putop PU Clear voor gebruik grondig roeren. Bij verwerking met een roller, volle lagen aanbrengen. Putop PU Clear goed en gelijkmatig over de ondergrond verdelen en geen plasjes achterlaten. Door het melkachtige uiterlijk van Putop PU Clear XTRM en satin ontstaan tijdens het rollen wittige waasplekken in de natte lak die tijdens de droging verdwijnen.

Bij de verwerking van Putop PU Clear XTRM en satin op een zuigende ondergrond, een laag Pu clear Iso-Primer aanbrengen om de opentijd en de verdeling te verbeteren. Bij de toepassing van Putop PU Clear XTRM en satin op houtsoorten met wateroplosbare inhoudsstoffen en/of pH-gevoeligheid, de ondergrond voorbehandelen met PU Clear Iso-Primer.

Putop PU Clear dient zich altijd te kunnen verankeren in de ondergrond voor de ultieme hechting. Met Lithox en Putop behandelde ondergronden goed opruwen voor het creëren van goede hechtingsbruggen.
De volledige mechanische eigenschappen van Putop PU Clear worden na volledige uitharding bereikt.

Onbehandeld hout grondig reinigen en schuren, vette houtsoorten ontvetten.
3 lagen Putop PU Clear aanbrengen, na eerste laag opschuren.

Behandeld hout grondig reinigen en schuren.
2 lagen Putop PU Clear aanbrengen voor licht belastbare ondergronden (geen vloeren).
3-4 lagen Putop PU Clear aanbrengen voor middelzwaar belastbare vloeren.

OPMERKING

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen van Putop PU Clear om het verdampte water af te voeren; geen tocht i.v.m. onregelmatige droging.
Putop PU Clear bereikt zijn uiteindelijke glansgraad na volledige doordroging van 7 dagen.

**REINIGING
GEREEDSCHAP**

Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste manier afvoeren.

**MILIEU EN
GEZONDHEID**

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**VEILIGHEIDS-
VOORSCHRIFTEN**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

TECHNIES ADVIES

Voor advies kunt u contact opnemen met Neverlak B.V.

T : 020 6655 678

E : info@neverlak.nl

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.